



# Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
1210 WIEN  
Österreich

## REMOPLAST UVC Beschleuniger / Accelerator

### Technisches Merkblatt

#### Beschreibung:

Beschleunigerzusatz für Remoplast UVC Glimmer.  
Ermöglicht eine Applikation bis 0°C

#### Trocknung Remoplast UVC Glimmer mit UVC

##### Beschleuniger: (bei 80 µm TSD)

staubfrei (TG 1)	1 Stunde /20°C	1h / 5°C
griffest (TG 4)	3 Stunden /20°C	8h / 5°C
überarbeitbar	4 Stunden /20°C	24h / 5°C
durchgehärtet	2 Tage /20°C	5 Tage/ 5°C

#### Zusatzmenge:

3,5 % auf UVC Glimmer Komp. A

#### Viskosität

11 sec DIN 4 mm Becher

#### Spez. Gewicht in Mischung

0,87 g/cm<sup>3</sup>

#### Lagerfähigkeit

In Originalgebinde 1 Jahr ab Herstellungsdatum  
Bei guten Lagerbedingungen bis zu 3 Jahre

#### Verpackung

0,35 kg (passend für 1 Gebinde = 10 kg UVC  
Glimmer)

#### VbF-Klassifizierung

Klasse A II

### Technical Data Sheet

#### Description:

Accelerator for Remoplast UVC Glimmer  
allows an application till 0°C

#### Drying of Remoplast UVC Glimmer with UVC

##### Accelerator: (at 80 µm DFT)

dust free	1 hour / 20°C	1 <sup>h</sup> / 5°C
dry to touch	3 hours / 20°C	8 <sup>h</sup> / 5°C
overcoatable	4 hours / 20°C	24 <sup>h</sup> / 5°C
well cured	2 days / 20°C	5 days / 5°C

#### Amount:

3,5% on UVC Glimmer Comp. A

#### Viscosity

11 sec DIN 4 mm Cup

#### Specific gravity in mixture

0,87 g/cm<sup>3</sup>

#### Storability

12 month from date of manufacture in original  
cans. In case of well storage conditions up to 3  
years.

#### Packing

0,35 kg (for 1 trading unit = 10 kg UVC  
Glimmer)

#### VbF class

Class A II

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
A-1210 Wien  
[www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)

Mail: [office@rembrandtin.com](mailto:office@rembrandtin.com)  
Tel: +43 1 27702-0  
Fax: +43 1 27702-40

Unsere Merkblätter und Prüfberichte sind nach bestem  
Wissen erstellt und sollen beraten. Eine Rechtsverbind-  
lichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.

Our specification sheets and test reports are made  
according to our best knowledge and intend to give  
advice. They do not involve any legal obligation.

22/10/08